



ASO® Unigrund Z

Koncentrovaný základní penetrační nátěr pro podlaháře



Vlastnosti produktu:

- velmi rychlé vysychání
- na všechny savé minerální podklady
- ředitelný až 1:2 vodou
- snížený rozstřík
- probarvený
- pro použití v interiéru a exteriéru
- bez rozpouštědel s nízkým obsahem emisních látek

Oblasti použití:

ASO Unigrund Z je penetrační nátěr na savé minerální podklady, používá se před aplikací samonivelačních stěrtek a vyrovnávacích malt Schomburg.

ASO-Unigrund-Z snižuje nasákavost podkladu a chrání podklady citlivé na vlhkost před působením vody obsažené v samonivelačních stěrčkách a vyrovnávacích maltách.

Technické údaje:

Báze: akrylátová disperze

Barva: modrá

Hustota: cca 1 g/cm³

Dodávané balení: obsah 10 ltr.

Teplota při zpracování a teplota podkladu: +5 °C až +30 °C

Doba vysychání na:

- Cementových minerálních podkladech cca 30 min.
- Anhydritových podkladech cca 120 min. při následné aplikaci kalciumsulfátových stěrtek a min 6 hodin, při následné aplikaci cementových samonivelačních stěrtek

Ředění vodou na*:

- Savých minerálních podkladech 1:1
- Málo savých minerálních podkladech až 1:2
- Anhydritových podkladech 1:1

Čištění: v čerstvém stavu vodou, zaschlý pouze mechanicky

Skladování: z dosahu mrazu, min 15 měsíců v originálním uzavřeném obalu, po otevření obalu spotřebovat v co nejkratším termínu

Spotřeba: cca 50–150 g/m² v závislosti na nasákavosti podkladu

Podklad: musí být pevný, suchý a únosný, zbavený nečistot, prachu a separačních látek.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý a nosný, dostatečně rovný, bez trhlin, zbavený separačních látek jako jsou např. oleje, staré nátěry, tvrdé krusty, volné substance apod. Anhydritové potěry se nejprve zbrúsí, pak se zbytky odsají a povrch se napenetruje ASO-Unigrundem-Z ředěným 1:1 vodou.

Uvolněné nebo adhezi zhoršující vrstvy jako např. zbytky starých lepidel, stěrkových hmot nebo nátěrů je třeba strojově odstranit např. zbrúšením, kartáčováním, frézováním nebo otryskáním ocelovými kuličkami.

Zpracování:

Před použitím řádně promíchat. ASO Unigrund Z se nanáší v tenké vrstvě tahy křížem pěnovým válečkem nebo válečkem z ovčího rouna.

Suchá vrstva je tyrkysově barvy. Je nutné zabránit tvorbě louží.

Pokyny:

- Neošetřované plochy chránit před působením ASO Unigrund Z.
- Pořísnění ihned očistit vodou.
- Před aplikací dalších vrstev a materiálu musí být předchozí nátěr vždy řádně vyschlý.
- **V případě parketářských prací použijte ASO-UNIGRUND-U nebo kontaktujte technický servis Schomburg Česká republika.**
- Již naředený materiál nevracejte zpět do originálního obalu se zbytky neředené penetrace.

Dbejte pokynů, které jsou uvedeny v platném Bezpečnostním listě dle ES!

V případě dotazů kontaktujte technický servis pro podlaháře Schomburg na níže uvedených kontaktech.

Je nutné dodržovat pokyny a technické listy jednotlivých výrobců podlahových krytin.

*U velmi savých podkladů je nutné po vyschnutí prvního nátěru aplikaci opakovat.

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379