

Kolekcja Collection		KARTA TECHNICZNA TECHNICAL SHEET		SIGMA
Lata gwarancji Warranty period (years)		5		
Klasyfikacja użytkowania Usability class	PN-EN ISO 10874		22	
Grubość całkowita Total thickness	PN-EN ISO 24346		2,20 mm	
Grubość warstwy użytkowej Thickness of wear layer	PN-EN ISO 24340		0,20 mm	
Ciężar Weight	PN-EN ISO 23997		1,54 kg/m ²	
Reakcja na ogień Reaction to fire	PN-EN 13501-1		Cfl-s1	
Odporność na poślizg Slip resistance	PN-EN 13893		≥ 0,3 DS	
Odporność na poślizg Slip resistance	DIN 51130		-	
Zachowanie elektryczne Electrical properties	PN-EN 14041		Antystatyczne i rozpraszające Antistatic and dissipating	
Rezystancja elektryczna Electrical resistance	PN-EN 1081		< 1,0 x 10 ⁹ Ω	
Redukcja dźwięków uderzeniowych Impact sound reduction	PN - EN ISO 717-2		15 dB	
Wgniecenie resztkowe Residual indentation	PN-EN ISO 24343-1		≤ 0,35 mm	
Działanie krzesła na kółkach Effect of castor chair	PN-EN ISO 4918		Brak wymagań No requirements	
Odporność chemiczna Chemical resistance	PN-EN ISO 26987		Odporna Resistant	
Napięcie elektrostatyczne Electrostatic voltage	PN-EN 1815		< 2,0 kV	
Zawartość spoiwa Binder content	PN-EN ISO 11638	-	Type I	
Odporność na światło Light resistance	PN EN ISO 105-B02		min. 6	
Stabilność wymiarów Dimensional stability	PN-EN ISO 23999		max 0,4 %	
Powierzchnia rulonu Roll area	PN-EN ISO 24341		100 m ²	
Szerokość rulonu Roll width	PN-EN ISO 24341		4 m	
Rezystancja cieplna R ₂₃ Thermal resistance R ₂₃	PN-EN 12667		-	
Ogrzewanie podłogowe Underfloor heating	-	-	do 27°C up to 27°C	
Emisja lotnych związków organicznych Volatile organic compounds (VOC)	PN-EN 16516		0,025 mg/m ³	
Emisja formaldehydu Formaldehyde emission	PN-EN 16516		E1	
Poliuretan PUR CARAPACE	-		x	
Embossing INVERTECH	-		x	