

Linon EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všívání 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobarvené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	DESSO EcoBase®** - obsahuje minimálně 75% C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamid 6 ECONYL® (ECONYL® je vyroben z 100% regenerovaného obsahu) **	
Celková výška	ISO 1765	mm	6.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	2.8
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4100
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	610
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	355
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.127
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční – vysoká zátěž	
Třída pohodlí	EN 1307	LC 1	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔLW	ISO 10140	dB	24
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.05 0.05 0.05 0.15 0.30 0.35
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.15
Tepelný odpor	ISO 8302	m².K/W	0.065
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7BDF28	



Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými stand ardy. Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina. Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20180618

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

